SCHEDA TECNICA

Cod. A20-0001 / A20-0002 / A20-0003 / A20-0004

CARTELLI IDENTIFICATIVI PER KIT ANTISVERSAMENTO

Segnaletica in Forex / PVC espanso per quattro tipologie di intervento

Cartelli formato 230 x 310 mm, spessore 3 mm, stampati in serigrafia e destinati all'identificazione dei kit antisversamento e del relativo contenuto.

SUPPORTO UTILIZZATO SIMOPOR EP, pannello in PVC espanso. Spessore previsto per i cartelli: 3 mm. I dati fisico-meccanici e le classificazioni del materiale sono riportati nella pagina seguente.

CODICI
A20-0001 / A20-0002 / A20-0003 / A20-0004

SUPPORTO
Forex / PVC espanso

FORMATO
230 x 310 mm

SPESSORE
3 mm

MODELLI GRAFICI



A20-0001 - OLEO



A20-0002 - MULTI



A20-0003 - CHIMI



A20-0004 - ACIDO SOLFORICO BATTERIE

1. Dati tecnici dei formati disponibili

Codice	Descrizione	Supporto	Spessore	Formato	Stampa
A20-0001	Cartello kit antisversamento OLEO	Forex / PVC espanso	3 mm	230 x 310 mm	Serigrafia
A20-0002	Cartello kit antisversamento MULTI	Forex / PVC espanso	3 mm	230 x 310 mm	Serigrafia

EMME ANTINCENDIO S.r.l
Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00

SCHEDA TECNICA

Cod. A20-0001 / A20-0002 / A20-0003 / A20-0004

A20-0003	Cartello kit antisversamento CHIMI	Forex / PVC espanso	3 mm	230 x 310 mm	Serigrafia
A20-0004	Cartello pronto intervento ACIDO SOLFORICO BATTERIE	Forex / PVC espanso	3 mm	230 x 310 mm	Serigrafia

3. Note sui valori tecnici

Proprietà	Valore e metodo di prova
Materiale	Pannello SIMOPOR EP in PVC espanso
Densità	0,450 g/cm^3 - DIN EN ISO 1183
Modulo elastico a trazione	750 MPa - DIN EN ISO 527
Modulo di elasticità a flessione	850 MPa - DIN EN ISO 178
Durezza Shore D	35 - DIN EN ISO 868
Coefficiente medio di dilatazione termica	0,7 x 10^-4 K^-1 - ISO 11359-2
Resistività superficiale	≥ 10^13 Ohm - DIN IEC 60093
Range temperatura d'impiego	0 a +60 °C
Comportamento alla combustione	DIN 4102 B1, difficilmente infiammabile per 3, 5 e 10 mm - DIN 4102
Reazione al fuoco	Euroclass B-s2-d0 per 3, 5 e 10 mm - DIN EN 13501-1
Assorbimento idrico	0,3% - DIN EN ISO 62

Note sui valori tecnici
• I valori riportati sono indicativi e possono variare in funzione del materiale specifico e dei processi di lavorazione.
• I dati si riferiscono in generale a valori medi misurati su lastre estruse da 4 mm; possono verificarsi scostamenti per spessori o lavorazioni differenti.
• I dati non costituiscono garanzia di proprietà o qualità specifiche.
• La valutazione dell'idoneità per il singolo impiego spetta al trasformatore o all'utilizzatore finale.

EMME ANTINCENDIO S.r.l
Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification